Ремонтный состав+ штукатурка PLITONIT РемСостав

PLITONIT
ЛЕГКО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ
Plitonit Deutsche Qualität

25 и 4 кг

- ✓ **быстротвердеющий универсальный состав для ремонта выбоин в полах и стенах**
- ✓ **2В1 Ремонтный состав + штукатурка**
- ✓ **повышенное сцепление с основанием**
- ✓ **подходит для бассейнов**

Слой нанесения **5-50 мм**

Скачать инструкцию на другом языке/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Типы покрытия	
Керамогранит	+
Полимерная шпаклевка	+
Обои	—
Цементная штукатурка	+
Гипсовая штукатурка	+
Под покраску	—
Типы основания	
Бетон, железобетон	+
Цементная штукатурка, цементная гидроизоляция	—
Гипсовая штукатурка	—
Кирпич	+
Газоблок, керамзитоблок, пеноблок	—
Сфера работ	
Помещения с нормальной влажностью	+
Помещения с повышенной влажностью	+
Наружные работы (фасад, цоколь и пр)	+
Бассейны	+

Технические характеристики

Наибольшая крупность зерен заполнителя	1,25 мм
Содержание зерен наибольшей крупности	Не более 5%
Слой нанесения	5-50 мм
Количество воды	
• на 1 кг смеси	0,15-0,2 л
• на 4 кг смеси	0,6-0,8 л
• на 25 кг смеси	3,75-5 л
Подвижность	Пк2
Сроки начала схватывания растворной смеси	Не ранее 40 мин
Прочность раствора при сжатии • через 6 часов	Не менее 2 МПа
• через 24 часа	Не менее 10 МПа
• через 28 суток	Не менее 30 МПа
Прочность раствора на растяжении при изгибе* • Через 28 суток	Не менее 5 МПа
Прочность сцепления раствора с основанием • Через 28 суток	Не менее 1,5 МПа
Деформация усадки • Через 28 суток	Не более 1 мм/м
Марка раствора по водонепроницаемости	W6
Марка раствора по морозостойкости	не менее F100
Морозостойкость контактной зоны, цикл	Не ниже Fкз 25

*Предел прочности затвердевшего раствора при растяжении при изгибе определяют по ГОСТ Р 58277

Подготовка основания

1	Поверхность основания тщательно очистить от пыли, грязи, масла, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок. На поверхности сделать насечки, цементную пленку удалить. Поверхность смочить

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 и обладать достаточной несущей способностью

Приготовление растворной смеси и нанесение как ремонтный состав

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения.

Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,15-0,20 л воды (4,25-5 л на 25 кг) (0,6-0,8 л на 4 кг)

1	Отмерьте необходимое для затворения сухой смеси количество воды комнатной температуры
2	Засыпьте сухую смесь в заранее отмеренное количество воды
3	Перемешайте сухую смесь и воду в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой до получения однородной консистенции*
4	Дайте раствору отстояться 5 минут и перемещайте повторно
5	Растворную смесь набросать на влажную поверхность кельмой или нанести стальным шпателем и разровнять с помощью правила, терки или шпателя
6	Эксплуатация обработанной поверхности допускается через 6 часов после завершения работ

* частота вращения не более 600 об/мин

Подготовка основания, приготовление растворной смеси и нанесение штукатурного состава

1	Основание под штукатурку должно быть прочным, не подверженным усадке или деформации, очищенным от грязи, пыли, масел, жиров и всех видов красок, а также отслаивающихся элементов. Цементное молоко с бетонного основание зашлифовать шлиф машинкой с алмазным диском. Пропылесосить остаточную пыль. Увлажнить основание
2	Отмерьте необходимое для затворения сухой смеси количество воды комнатной температуры
3	Засыпьте сухую смесь в заранее отмеренное количество воды
4	Перемешайте сухую смесь и воду в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой до получения однородной консистенции*
5	Дайте раствору отстояться 5 минут и перемещайте повторно
6	Штукатурную растворную смесь набросать на поверхность кельмой или нанести стальным шпателем и разровнять с помощью правила, терки или шпателя

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 24 часов необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +5°С до +30°С. Температура растворной смеси и основания в процессе проведения работ – от +10°С до +30°С.

Внимание

При ремонте потолочных поверхностей рекомендуется затворять сухую смесь минимальным количеством воды. При восстановлении углов рекомендуется применять опалубку. При производстве штукатурных работ следует руководствоваться требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». При быстром высыхании поверхности штукатурки ее следует увлажнять в течение первых суток. Места стыков следует располагать там, где они менее заметны. В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь. Запрещается введение дополнительного количества воды в готовую растворную смесь. Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°С, относительной влажностью воздуха 60±10%.

Меры предосторожности

Смесь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007
При выполнении работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания
Избегать попадания смеси на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Состав

Песок, портландцемент, минеральный заполнитель, армирующие волокна, модифицирующие добавки

Транспортировка и хранение

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ГОСТ 31357-2007 и ТУ 23.64.10-296-51552155-2025 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ 8.579-2019. Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф <370 Бк/кг; I класс материалов по СанПиН 2.6.1.25.23-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)»

Расход

~1,9- 2,0 кг/м² при толщине слоя 1 мм

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www. plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru