

LITOGLOSS

Эпоксидная затирка
гидрогенизированная

НОВИНКА!



Внутренние
и наружные
работы



Для керамо-
гранита, КФП и
керамической
плитки



Ширина швов
1-3 мм



Высокая
химическая
стойкость



Совместима
с системой
«теплый пол»

Назначение

Затирка межплиточных швов шириной 1-3 мм.

Область применения

Затирка межплиточных швов снаружи и внутри отапливаемых и неотапливаемых жилых и общественных помещений всех типов:

- сухие помещения (гостиные, входные группы, коридоры);
- влажные помещения (кухни, ванные комнаты, санузлы, душевые поддоны, прачечные);
- фасады, балконы, террасы;

Подходит для следующих видов облицовок:

- керамическая плитка, керамогранит, КФП; камень
- Совместима с любыми системами «теплый пол», «теплая стена».

Ключевые свойства

- Не оставляет следов на плитке, не требует смывки
- 100% водостойкость и грязеотталкивающие свойства
- Высокая стойкость механическим нагрузкам
- Устойчивость к агрессивной бытовой и промышленной химии, масло-жиростойкость
- Стойкость цвета на протяжении всего срока эксплуатации
- Идеально гладкий, глянцевый, однородный шов

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по заполнению межплиточных швов рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Затирку производить после полного высыхания клеевого слоя. Швы очистить от остатков клея, пыли и других загрязнений на глубину минимум 2/3 от толщины плитки.

НАНЕСЕНИЕ

Установите специальную насадку на тубу, вставьте тубу в пистолет, слейте из насадки 20-25 мм смешанного материала, приступайте к заполнению швов. После заполнения швов, используйте специальный выравниватель для швов, оставьте швы после выравнивания на 3-5 часов для первичного схватывания.

РАСХОД

400 мл до 25 м.п. при ширине шва 2 мм.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Спустя 3-5 часов после схватывания удалите излишки материала строительным скребком, срезая излишки вдоль швов.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ ШВОВ

Свежие швы следует предохранять от воздействия таких факторов, как высокая температура, мороз, сильный ветер, дождь или снег, т. к. они могут повлиять на процесс отвердевания.

С осторожностью применять на мозаике/рельефной плитке, так как может быть затруднено удаление излишков скребком, рекомендуется выполнить пробную затирку швов на небольшом участке.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начало эксплуатации (можно ходить) — 8 часов.

Окончательный набор прочности (высокие нагрузки, «теплый пол», и пр.) — 5 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Пластиковая туба 400 мл — 24 месяца в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. Выдерживает 5 циклов замораживания при температуре -22 °C, размораживать без принудительного нагрева.

Состав




Эпоксидная смола, отвердители, специальные добавки.

Техническая информация

Характеристика	Фактическое значение
Класс по EN 13888	RG
Прочность на сжатие	50 МПа (≥ 45 МПа)
Прочность на изгиб	35 МПа (≥ 30 МПа)
Устойчивость к истиранию	≥67 мм³
Температура эксплуатации	от -40 °С до +100 °С
Жизнеспособность смеси	≥30 минут

Вышеуказанная техническая информация верна при t +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %.

Цветовая гамма

	LG.600	Белый
	LG.605	Ваниль
	LG.610	Латте
	LG.615	Кофе
	LG.620	Льняной
	LG.625	Туман
	LG.630	Кварц
	LG.635	Серый
	LG.640	Антрацит
	LG.645	Черный

Фасовка



Фасовка, мл	400
Кол-во на палете, шт.	1440
Кол-во в коробке, шт	30