

Готовый полимерный клей для тяжелого керамогранита

«DIAMANT STAR» LVL.300T

ТУ 20.52.10–033–31724482–2022

Область применения.

Готовый полимерный клей для тяжелого керамогранита «DIAMANT STAR» LVL.300T, предназначен для приклеивания всех типов мозаики, керамической плитки, керамогранита, а также тяжелого керамогранита размером 120*60 см., клинкера, изделий из натурального и искусственного камня на горизонтальных и вертикальных основаниях. Для использования в сухих и влажных помещениях: душевых, ванных комнатах, санузлах, кухнях, балконах, крытых террасах. В жилых, коммерческих помещениях, местах общественного питания, медицинских, детских учреждениях и в учреждениях с высокой проходимостью. Рекомендуется для использования в системе «теплый пол». Может быть использован для крепления плиток из непластифицированного ПВХ, тепло- и звукоизоляционных плит. Клей предназначен для внутренних и наружных работ.

Внимание! В хаммамах (на полах), чашах бассейнов и фонтанов, душевых поддонах (из плитки, мозаики, камня), на горизонтальных поверхностях снаружи помещения, при постоянном контакте с водой-не применять.

Классификация Клей «DIAMANT STAR» LVL.300T согласно классификации Европейских Норм EN 12004 — класс D2C2TES2.

Преимущества:

- Готовый клей, не требует смешивания с водой и отвердителями;
- Повторное использование;
- Беспылевой, работа без грязи и пыли;
- Время жизни не ограничено;
- Время корректировки 90 минут;
- Для внутренних и наружных работ;
- Рекомендован для тяжёлого керамогранита 120X60 см;
- Высокотиксотропный;
- Эластичный;
- Морозостойкий.

Рекомендованные основания:

- Цементные и гипсовые штукатурки;
- Гидроизоляция;
- Полы с подогревом;
- Цементные стяжки и наливные полы;
- Бетонные основания;
- Гипсокартонные плиты;
- Фиброцементные плиты;
- Гипс и ангидрид;

- Газобетон;
- Кирпич;
- Известковая и цементная штукатурка;
- Изоляционные панели;
- Стекло.

Инструкция по применению:

Подготовка оснований:

Основание должно быть сухим, прочным, без трещин, обеспыленным, без веществ, мешающих сцеплению клея и посторонних примесей (масла, смазки, химикаты, цементное молоко и тд.).

Нанесение:

Готовый полимерный клей для тяжелого керамогранита «DIAMANT STAR» LVL.300T готов к применению и не требует дополнительной подготовки.

Готовый состав нанести с помощью зубчатого шпателя на подготовленное основание или плитку.

Важно: При монтаже тяжелого керамогранита, на вертикальных основаниях, при укладке сверху вниз, дополнительно необходимо нанести клей шпателем на второе основание. Клей нанести тонким слоем (размазать по поверхности) для увеличения пятна контакта, чтобы исключить сползание керамогранита.

Время работы с клеевым составом зависит от температуры воздуха в помещении проведения работ. При этом следует учитывать, что температура поверхности может отличаться от температуры воздуха в помещении. Рекомендуемая рабочая температура применения клея находится в интервале от +5⁰С до +23⁰С.

Внимание: Неблагоприятные условия такие как: высокая температура, сильный сквозняк, ветер, сырое основание, температура ниже +5⁰С, сильно впитывающие основания, могут сократить открытое время, время корректировки.

Поверхность должна быть защищена в течение 10 дней от возможного вымывания

Техническая информация:

Вес – 5 кг.

Внешний вид – густая светло-бежевая паста

Классификация согласно EN 12004 – D2 C2 TE S2. Дисперсионный клей, стойкий к сползанию и с увеличенным временем открытого слоя.

Температура нанесения – от +5⁰С до +35⁰С

Открытое время - 30 минут при температуре +23⁰С и влажности 65%.

Время корректировки – не менее 90 минут

Вертикальное сползание – 0,5 мм.

Жизнеспособность клея- неограниченно

Адгезия к бетону - > 3 МПа

Эластичный класс S2

Расход клея при использовании шпателя-гребенки 6 мм – 1,9 кг. на 1 кв. м.

Легкие нагрузки, хождение -24 часа

Затирка шов через-24 часа

Ввод в эксплуатацию -10 дней.

Температура эксплуатации– от -35°C до $+80^{\circ}\text{C}$

Срок хранения – 24 месяца в оригинальной упаковке.

Допускается 5 циклов заморозки-размораживания при температуре не ниже -30°C .

Пояснение: Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при ее производстве, в технологии, вносить изменения в данное техническое описание, связанное с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применения в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остается ряд факторов, особенно, использования материалов других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.