



интерьерная  
износостойкая  
матовая краска



идеальна для  
финишного  
покрытия



высокая  
укрывистость



фасовка:  
0,9, 2,5, 9



экологически  
безопасна

**износостойкость:** 1 класс (по DIN EN 13 300)

**укрывистость:** 1 класс (по DIN EN 13 300)

**степень блеска:** матовая, 7-8

**разбавитель:** вода  
(не более 10% для грунтовочного слоя)

**база:** 1 и 3

**плотность:** 1.45г/см<sup>3</sup>

**инструмент:** кисть, валик, распылитель

**Назначение:** интерьерная краска для создания износостойких покрытий подверженных сильным эксплуатационным нагрузкам. Легко моется с применением бытовых и дезинфицирующих моющих средств.

**Область применения:** предназначена для окраски оснований на средних и крупных объектах жилого и гражданского строительства с умеренной влажностью по деревянным, минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), гипсокартону, ДСП, ДВП и т.п. Применяется для окраски лестничных маршей, коридоров, кабинетов, гостиничных комплексов, музеев, ресторанов, а также в помещениях где хранятся продукты питания и т.п. Может использоваться в детских, медицинских и других общественных учреждениях.

**Подготовка основания:** основание должно быть чистым, сухим, без отделяющихся субстанций, высолов, пятен от растительного жира и т.п. Старые отслаивающиеся покрытия должны быть тщательно удалены. Впитывающие основания обработать грунтом глубокого проникновения **OTTINGER PRIMER KONZENTRAT** (разбавление 1:3-1:4), сильновпитывающие и осыпающиеся основания обработать грунтом глубокого проникновения **OTTINGER PRIMER KONZENTRAT** (разбавление 1:1-1:2). Для создания идеальных гладких поверхностей рекомендуется использовать грунт-краску **OTTINGER START FARBE Q3/Q4**.

**Нанесение:** кистью, валиком или распылителем. При нанесении распылителем разбавить водой до создания рабочей консистенции, не превышая 10%. Не наносить при температуре ниже +5°C для материала, объекта и атмосферы.

**Колеровка:** на колеровочном оборудовании по системе Color Mix или дисперсионными пигментами для ручной колеровки (до 8%).

**Хранение:** хранить в недоступном для детей месте. В сухом, прохладном месте, защищенном от минусовых температур. Минимальный срок хранения для применения: дата, указанная на упаковке.

**Состав:** дисперсия поливинилацетата, диоксид титана, силикаты, вода, функциональные добавки.

**Уход за инструментом:** после работ тщательно промыть водой, при необходимости с добавлением моющего средства.

**Расход:** 10 м<sup>2</sup>/л или 100 мл/м<sup>2</sup>. Точный расход определяется на объекте пробным выкрасом.

**Время высыхания:** при +20 °C и 65% относительной влажности 4-6 часов. Последующее нанесение материалов возможна через 6 часов.

При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

**Внимание!** Содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей. Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Удалить содержимое, упаковку согласно местному законодательству.