



P 818 Grundierfarbe WP

Кроющая грунт-краска под
пигментированные покрытия внутри
и снаружи



Описание продукта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кроющая грунт-краска без растворителя - для гладких белых базовых адгезионных слоев. Применяется на всех минеральных и старых дисперсионных покрытиях под финишные покрытия дисперсионными, силикатными и силиконовыми красками. Внутри помещений также на гладких основах, как гипсовые шпаклевки и штукатурки, гипсокартон, гипсоволокнистый лист, гипсолит и бетон

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Тонко наполненный
- Способствует адгезии
- Мост адгезии при непригодных для силикатизации основаниях для дисперсионно-силикатных продуктов
- Пигментированная белым цветом

ЗНАЧЕНИЕ PH

8,6 - 8,9

ТИП СВЯЗУЮЩЕГО

Акрилатная дисперсия

ЦВЕТА

белый

РАЗМЕРЫ ЕМКОСТЕЙ

5,0л / 7,0кг / 12,5л / 18,0кг

ПЛОТНОСТЬ

прибл. 1,43 - 1,47 г/см³

КОЛЕРОВКА

Можно применять ручную колеровку – добавляя не более 5 % ProfiTec P 700 Vollton- und Abtönfarbe. Тонируется машинным способом по системе ProfiTec Color-Mix-System.

Рекомендация: Для проблемных по укрывистости оттенков в желтом, оранжевом, красном и, отчасти, зеленом спектре мы рекомендуем кроющий колерованный грунт в одном из подходящих базовых оттенков BaseColor. Два базовых оттенка BaseColor колеруются в программе машинной колеровки.

Нанесение

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанесение кистью, валиком или распылителем.
Безвоздушное распыление этого продукта только с повышенным износом форсунки.

Безвоздушное распыление:

Угол распыления: 50°; Форсунка: 0,019-0,021»; Давление: 160-180 bar

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Основание правильно подготовить. См. главу «Основания и их подготовка».
1 слой. Нанести не разбавляя или разбавляя макс. 5% водой.

**ТЕМПЕРАТУРА
НАНЕСЕНИЯ**

Минимум +5 °C для температуры объекта и окружающей среды во время нанесения и во время высыхания.

**УКАЗАНИЯ ПО
НАНЕСЕНИЮ**

- Перед нанесением хорошо перемешать.
 - Слишком сильное разбавление материала может значительно повлиять на его свойства.
 - Для избежания видимых полос от валика наносить методом „мокрым по мокрому“. Окрашенные кистью поверхности следует хорошо выгладить. Финальное прокатывание валиком следует проводить в одном направлении.
 - Соблюдать достаточное время высыхания между покрытиями.
-

РАСХОД

Ок. 160 мл/м² за один слой на гладких, слегка впитывающих основаниях. На шероховатых основаниях, соответственно, больше. Расход может изменяться в зависимости от свойств и структуры основания. Точные значения расхода рассчитать с помощью тестового нанесения.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Макс. 5% водой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При +20 °C и 65 % относительной влажности воздуха:

Перекрашивать через ок. 12 часов

При более низкой температуре и/или более высокой влажности воздуха указанное время увеличивается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования кисть или валик основательно выкрасить или раскатать и освободить от остатков краски. После этого очистить водой, возможно, с добавлением моющих средств. Аппараты для распыления также просто очистить водой.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Принимать во внимание информацию из технических листов для продуктов, указанных в этом техническом листе.
- Из-за большого разнообразия возможных оснований и других факторов влияния рекомендуется перед началом работ нанести покрытие на пробном участке.
- **Рекомендация для наружных работ:** Для предотвращения пятен плесени или водорослей нанести покрытия красками с фунгицидно-альгицидными добавками. Согласно современным техническим знаниям длительная защита от появления грибка и водорослей все же не может быть гарантирована, см. также BFS-Merkblatt Nr. 9.
- Не подходит в качестве финишного покрытия. Финишное покрытие необходимо проводить пригодным продуктом.

Основания и их подготовка

ОСНОВАНИЕ

Все предложенные грунтовки являются техническими рекомендациями по применению, при необходимости могут применяться другие грунтовки. Указания к подготовке основания в следующей таблице.

Основание должно быть прочным, сухим, несущим и свободным от высолов, шлаков, опалубочных масел, антикоррозионных элементов или других разделяющих слоев, мешающих адгезии – и соответствовать современным техническим требованиям. Принимать во внимание Актуальные Листы BFS, а также VOB, Часть C, DIN 18363 для малярных и лакировочных работ.

Основание	Состояние основание/ Предварительная подготовка	Грунтовка
Известковые цементно-известковые и цементные штукатурки P II и III Прочность при сжатии CS II, CS III, CS IV согласно DIN EN 998-1 мин. 1 N/мм ²	Прочное, несущее, слегка впитывающее.	<i>грунтовка не требуется</i>
	Крупнопористое, с осыпью песка, сильно- или неравномерно впитывающее.	ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol
	Новые заштукатуренные места после полного высыхания профессионально флуатировать и промыть.	ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol
Гипсовые и готовые штукатурки P IV; Прочность при сжатии мин. 2 N/мм ² согласно DIN EN 13279	Гипсовые штукатурки зашлифовать и обеспылить.	ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol
Шпаклевочные массы	Наплывы шпаклевки зашлифовать и обеспылить	ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol

Основание	Состояние основание/ Предварительная подготовка	Грунтовка
Гипсокартонные плиты, полностью или частично зашпаклеванные	Наплывы шпаклевки зашлифовать и обеспылить	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Плиты с водорастворимыми красящими компонентами или пожелтевшие плиты.	<i>ProfiTec P 563 Aqua Isolierfarbe ProfiTec P 564 Isogrund</i>
Бетон	Гладкое, слабо впитывающее. Остатки опалубочного масла, а также мелящиеся, пескующиеся слои удалить.	<i>грунтовка не требуется</i>
	Крупнопористое, с осыпью песка, сильно- или неравномерно впитывающее.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Облицовочная кирпичная кладка	Для покраски годятся только морозостойкие облицовочные кирпичи и клинкерные кирпичи без посторонних включений. Кладка должна быть без трещин на швах, сухой и без высолов.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Старые покрытия	Матовое, слабо впитывающее.	<i>грунтовка не требуется</i>
	Загрязнения удалить. Меление/сильное меление очистить щеткой, смыть, очистить.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Для поверхностей, окрашенных меловыми побелками и минеральными красками: мелящиеся покрытия удалить механическим путем.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Различно впитывающие поверхности, отремонтированные места.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Глянцевые старые окрашенные покрытия шлифовать до матовой поверхности.	<i>грунтовка не требуется</i>
Обои рауфазер, рельефные или тисненые обои из бумаги, а также стеклообои	Неокрашенные, со структурой	<i>грунтовка не требуется</i>
Целлюлозный и стекло-флис.	Неокрашенные, гладкие.	<i>грунтовка не требуется</i>
Пятна никотина, воды, сажи или жира	Смыть водой с бытовым очистителем жира, дать хорошо высохнуть.	<i>ProfiTec P 563 Aqua Isolierfarbe ProfiTec P 564 Isogrund</i>
	Сухие пятна от протечек очистить щеткой.	<i>ProfiTec P 563 Aqua Isolierfarbe ProfiTec P 564 Isogrund</i>
		<i>ProfiTec P 563 Aqua Isolierfarbe ProfiTec P 564 Isogrund</i>
Площади, пораженные плесенью и грибом	Сильное поражение основательно удалить влажной уборкой, основанию дать хорошо просохнуть. Нанести средство для санации* и дать высохнуть согласно указаний производителя. Соблюдать местные регламенты. Примечание: Выполнение мероприятий по санации рекомендуется поручить авторизованным предприятиям. (*Осторожно применять биоциды. Перед применением всегда читать маркировку и техническую информацию о продукте)	<i>ProfiTec P 870 Sanierlösung FA</i>
Солевые высолы	Очистить сухой щеткой и устранить источник увлажнения (для покрытия на основаниях с высолами гарантии успешного применения не распространяются)	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Длительно эластичные герметики и герметизирующие профили	Проверить основание на совместимость с наносимым покрытием (vgl. DIN 52 460)	<i>грунтовка не требуется</i>

Указания на продукт

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ СОГЛАСНО VDL	Акрилатная дисперсия, двуокись титана, карбонат кальция, оксид кремния, силикаты, вода, добавки
БИОЦИДНЫЕ ПРОДУКТЫ-ПОСТАНОВЛЕНИЕ (528/2012)	Этот продукт является «обработанным продуктом» согласно Постановлению ЕС 528/2012 Ст. 58, Абзац 3 (не биоцидный продукт) и содержит следующие биоцидные составляющие: Смесь 1:1 метил-, бензизотиазолинон, Метилизотиазолинон
ОБОЗНАЧЕНИЕ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ (EG) NR. 1272/2008 (CLP)	Маркировка указана в листе безопасности.
GISCODE	BSW20
ЛОС-ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	ЕС-Граничное значение для продукта (Kat. A/a): 30г/л (2010). Этот продукт содержит макс. <10 г/л ЛОС.
ХРАНЕНИЕ	Всегда в сухом, прохладном месте, но при плюсовой температуре. Открытые ведра хранить плотно закрытыми. Разбавленный материал нанести в скорейшем времени.
УТИЛИЗАЦИЯ	Не допускать попадания в канализацию или водостоки. Не допускайте попадания внутрь грунта/почвы. Утилизация в соответствии с официальными предписаниями. Утилизируйте только полностью пустые ведра. Остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами, остатки жидкого материала по согласованию с местным предприятием по утилизации отходов. Код отходов AVV Nr. 080112
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	Оверспрей/туман от распыления не вдыхать. Для работ методом распыления использовать комбифильтр A2/P2. Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошее проветривание. Нельзя принимать пищу, пить и курить во время работы с краской для стен. При контактах с глазами или кожей сразу основательно промыть водой.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС	Телефон: 00800 / 63 33 37 82 (Бесплатные звонки по стационарной сети для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Этот технический лист был составлен на основе актуальной технической информации и опыта наших аппликационных техников. В связи с большим разнообразием оснований и условий на объектах данные в технических листах не освобождают исполнителя работ от исходящих из общих профессиональных правил обязательств, перед предполагаемым применением проверить под собственную ответственность на соответствие и применение (н-р пробными нанесениями). Для применений, которые не были однозначно упомянуты в этом техническом листе, мы не несем никакой ответственности. Пожалуйста, свяжитесь перед началом работ с нашим техническим отделом практического нанесения. Это относится, в частности, к комбинированию с другими продуктами. При появлении новых инструкций все предыдущие технические листы теряют свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com